

**- ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ -****ЕРОХАЛ 9009/С  
ЕПОКСИДНО-ФЕНОЛЕН, ИЗПИЧАЩ СЕ ПРОЗРАЧЕН ЛАК****ОПИСАНИЕ**

ЕРОХАЛ 9009/С е епоксидно-фенолен лак, подходящ за използване върху херметични статори. Това са някои от характеристиките на този продукт:

- Устойчивост на фреон;
- Много добра гъвкавост;
- Добра якост на свързване;
- Добра устойчивост на абразия;
- Много добра устойчивост на влага, химикали и фреон.

Благодарение на отличната си адхезия, химическа устойчивост и много добра здравина на свързване, Ерохал 9009/С осигурява максимална защита на:

статори	ротори	пластини	въртящи се полета
---------	--------	----------	-------------------

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Физични свойства	
Външен вид в кутията (ALB. 16/9.92)	прозрачен кехлибар
Вискозитет във Ford Cup n.4 при 25 °C (UNI 8356/6.82)	24-30"
Относително тегло при 25 °C (UNI 8910/11.86)	960 ± 50 g/l
Нарастване D.F.T. (ASTM D-115)	0,050 mm
Съдържание на твърдо вещество	35% ± 2
Корозивен ефект върху мед	никакъв

Електрически свойства	
Диелектрична якост	> 3200 volts/mm 0,025

**НАСОКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ**

Лакът ЕРОХАЛ 9009/С се доставя с твърдо съдържание 35% ± 2. Преди импрегнирането той може да бъде допълнително разреден с 25-30% от Разределител 9009/С.

**ALBESIANO SISA vernici S.r.l.**

Società con unico socio • Via Rigolfo, 73 – Zona Industriale Vadò • 10028 Trofarello (TO) • ITALIA  
T +39 011 6493111 • F +39 011 6493112 (uff. Comm./Amm.vo) • F +39 011 6493113 (uff. Tecnico)  
R.E.A. 140801 della C.C.I.A.A. di Torino • Reg. Soc. Trib. Torino 547/1937 •  
Capitale sociale € 2.300.000 I.V. • Partita IVA e Cod. Fiscale IT00488620014  
[WWW.ALBESIANO.COM](http://WWW.ALBESIANO.COM) • [WWW.VONROLL.COM](http://WWW.VONROLL.COM)

Съотношението за разреждане може да се промени от 25-30 до 100%, според нуждите на клиента. Следващият цикъл се препоръчва като начална точка при обработката при атмосферно налягане на повечето детайли:

1. Предварително загряване на детайла до 110 °C;
2. Охлаждане до 40-50 °C;
3. Потапяне в лака за 5-10';
4. Отцеждане за 15-30';
5. Поставяне в пещ и изпичане за 4-5 ч. при 160 °C, или 1 ½ - 2 ч. при 180 °C

(времето се отчита, след като детайлът достигне температурата на изпичане)

За специфичните условия, моля консултирайте се с нас.

## СЪХРАНЕНИЕ И СТАБИЛНОСТ

Съхранявайте на хладно сухо място (макс. 30 °C), далеч от пряка слънчева светлина. Защитете от влага и влажност. Срокът на годност е 12 месеца при съхранение в затворени оригинални опаковки при макс. 30°C.

## ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА

Използвайте само в добре вентилирани помещения, избягвайте контакт с кожата и очите и носете предпазно облекло. За повече подробности, вижте Листовете за Безопасност.

Внимание: Всички инструкции, информация и приложения, свързани с този продукт се основават на технически спецификации, които смятаме за надеждни, и са осигурени като пример, според нашия опит в приложението. Те не се създават никаква гаранция, а само представляват отправна точка обект на промени, в зависимост от приложението и вида на материала, който ще бъде третиран. Преди употребата на продукта потребителят, трябва да определи пригодността за използването по предназначение, поемайки всички рискове и отговорност за каквото и да се случи във връзка с прилагането. Производителят и/или продавачът няма да се счита за отговорен за каквото и да е злополука, загуба или повреда (незабавна или последваща), произхождащи от използването и/или невъзможността за използване на съответния продукт. Albesiano Sisa Vernici srl си запазва правото да променя или изменя по всяко време и без предупреждение техническите спецификации на продукта, описани в този информационен лист.

Файл: 9009-C	Издаден на: 02.11.2000	Актуализиран на: 01.07.2015	Този документ отменя и заменя всички предишни такива.
-----------------	---------------------------	--------------------------------	---

Превод СИБЕЛ ООД

### **ALBESIANO SISA vernici S.r.l.**

Società con unico socio • Via Rigolfo, 73 – Zona Industriale Vadò • 10028 Trofarello (TO) • ITALIA  
T +39 011 6493111 • F +39 011 6493112 (uff. Comm./Amm.vo) • F +39 011 6493113 (uff. Tecnico)  
R.E.A. 140801 della C.C.I.A.A. di Torino • Reg. Soc. Trib. Torino 547/1937 •  
Capitale sociale € 2.300.000 I.V. • Partita IVA e Cod. Fiscale IT00488620014  
[WWW.ALBESIANO.COM](http://WWW.ALBESIANO.COM) • [WWW.VONROLL.COM](http://WWW.VONROLL.COM)