ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

"SP"– без олово

Ядро от флюс, активирана мека запояваща тел на основата на амини, диамини и карбамид, флюс съгласно DIN EN 29454.1, 2.1.3.B

"SP" – без олово

артикул №: 15.....

Описание

Без халогенид, безоловна заваръчна тел на основата на амини, диамини и карбамид. Специално адаптирана към изискванията за фино запояване, водопроводни дейности и други общи запояващи дейности (специално за безостатъчно запояване с пламък).
Използва се върху мед, медни сплави и стомана.
Не се използва върху неръждаема стомана и алуминиеви сплави.

Свойства

Сплав	DIN EN 29453	Ел. проводимост (m / Ω mm²)	Диапазон на топене	Артикул №
Sn99,3Cu0,7	S-Sn99Cu1	5,4	227 °C евтектична	1594....
Sn97Cu3	S-Sn97Cu3	5,2	230 – 250 °C	1597....
Други сплави без олово се доставят по заявка на клиента.				

Съдържание на флюс	:	2,5 % стандарно (други съдържания на флюс са налични при заяка)
Разпространение на флюс	:	единично ядро
Съдържание на халогенид	:	без халогенид
Ø в mm	:	0,25, 0,35, 0,50, 0,75, 1,00, 1,50, 2,00, 3,00, 4,00
Размери на макарата в kg	:	0,10, 0,25, 0,50, 1,00, 2,50, 5,00

Измиване

Остатъците от флюс трябва да бъдат отстранени, с изключение при запояване с пламък!

Съвети

Други сплави можете да намерите в нашата програма за доставка.
Имаме удоволствието да произвеждаме всички запояващи проводници според вашия фирмен стандарт.
Не се колебайте да се свържете с нас за допълнителна информация.

Цялата информация за нашите продукти е резултат от дългогодишния ни опит, който бихме искали да предадем на нашите клиенти. Тъй като нямаме никакво влияние върху приложението с нашите продукти, моля вижте гаранционните претенции в нашите условия на продажба, защото нашата отговорност е ограничена.

Превод СИБЕЛ ООД