



- ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ -

**SYNTHITE EV-43/742-D**  
**ЗЕЛЕН ИЗОЛАТОР**  
180 °C (Зелен изолационен защитен лак)

**ОПИСАНИЕ**

SYNTHITE EV-43/742-D Зелен изолатор (клас H) е защитен, високотемпературен изолационен лак, който съхне много бързо, оформяйки твърд и гъвкав филм с отлична топлинна и химическа устойчивост. Притежава следните изключителни свойства:

- Много бързо съхнене на въздух.
- Отлична химическа устойчивост.
- Устойчивост на масло и влага.
- Твърд, гладък, устойчив на абразия филм.
- Отлична адхезия.
- Топлинен клас: 180 °C.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Физически свойства**

Цвят	зелен
Относително тегло при 25 °C	1100±50 g/l
Вискозитет във Ford Cup n.4 при 25 °C	110-150"
Вискозитет в ISO Cup n.6 при 25 °C	70-110"
Нарастване, D.F.T. (ASTM D-115-55)	0,075/0,100 mm
Разредител	Dolph's T-200
Време за съхнене на въздух (върху медна пластина)	задаване за допир: 60'
Корозивен ефект върху мед	никакъв
Устойчивост на волтова дъга (ASTM D-495) при дебелина >60μ	> 200"

**Електрически свойства**

Диелектрична якост (сух)	2.000 Volts/mm 0,025 mm
Диелектрична якост (след 24 ч. потапяне във вода)	1.200 Volts/mm 0,025mm
Сравнителен индекс на утечка – CTI – съгласно IEC 60112	600 M

**Химическа устойчивост на 40 микрона сух филм. Време на изсушаване 24 ч. при 25 °C + 24 ч. при 60 °C**

ISO 2812 метод 2 168 ч. експозиция			
Оценка съгласно ISO 4628/2-3-4	образуване на мехури	ръждясване	напукване
Вода	0	0	0
Киселина (10% сярна киселина)	0	0	0
Основи (1% натриев хидроксид)	0	0	0
Солена вода	0	0	0

Устойчивост на трансформаторно масло (IEC 60296) ASTM D-115-55	издържан тест
Устойчивост на корозия (сол пръски) ISO 9277	200 ч.
Устойчивост на влага ISO 6270	72 ч.



## **ПРИЛОЖЕНИЕ**

SYNTHITE EV-43/742-D Зелен изолатор съхне много бързо до еднородно гланцово покритие, което придава изключителна абразивна устойчивост и отлична адхезия към повечето повърхности.

Подходящ е за защитно покритие на статорни намотки, намотки на трансформатори, арматурни бобини, събирателни шини, полеви бобини, контролни бобини, краища на комутатори, колекторни пръстени, вътрешни части на резервоари за масло, превключвателни основи, порцелан, формован бакелит, соленоидни намотки, тела на двигатели и т.н.

SYNTHITE EV-43/742-D се доставя с вискозитет, подходящ за прилагане с четка. За прилагане чрез пръскане, трябва да се разрежи с 15% от разреждател Dolph's T-200.

## **СЪХРАНЕНИЕ И СТАБИЛНОСТ**

Съхранявайте на хладно сухо място (макс. 30 °C), далеч от пряка слънчева светлина. Защитете от влага и влажност. Срокът на годност е 24 месеца при съхранение в затворени оригинални опаковки при макс. 30 °C.

## **БЕЗОПАСНОСТ И ОКОЛНА СРЕДА**

SYNTHITE EV-43/742-D е само за професионално приложение. Обърнете се към листовите за безопасност за повече сведения..

Внимание: Всички инструкции, информация и приложения, свързани с този продукт се основават на технически спецификации, които смятаме за надеждни, и са осигурени като пример, според нашия опит в приложението. Те не се създават никаква гаранция, а само представляват отправна точка обект на промени, в зависимост от приложението и вида на материала, който ще бъде третиран. Преди употребата на продукта потребителят, трябва да определи пригодността за използването по предназначение, поемайки всички рискове и отговорност за каквото и да се случи във връзка с прилагането. Производителят и/или продавачът няма да се счита за отговорен за каквото и да е злополука, загуба или повреда (незабавна или последваща), произхождащи от използването и/или невъзможността за използване на съответния продукт. Albesiano Sisa Vernici srl си запазва правото да променя или изменя по всяко време и без предупреждение техническите спецификации на продукта, описани в този информационен лист.

Файл: EV-43-742D	Издаден на: 08.05.15	Актуализиран на: 16.03.2016	Разработил: Piero Zeppegno	Този документ отменя и заменя всички предишни такива.
---------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------	---

Превод СИБЕЛ ООД