- ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ -

7614/AA СИВ ИЗОЛАЦИОНЕН ЛАК ЗА МАГНИТНА СТОМАНА

ОПИСАНИЕ

7614/AA е водоразтворим сив лак, специално разработен за защита на магнитната стомана (AISI класификация: C 6). Магнитната стомана, изолирана с лак 7614/AA, е подходяща за средни и големи машини.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Физически свойства

Външен вид в кутията	сив
Вискозитет във Ford Cup n.4 при 20 °C	100-150"
Относително тегло	1750-1850 g/l
pH	8-9,5
Съдържание на твърдо вещество	71-75%
Точка на възпламеняване	негорим

Електрически свойства

Диелектрична якост	2.000 Volts/0,025 mm
Повърхностно изолационно съпротивление	>1000 KΩ/cm

Характеристики на втърдения филм

Цвят	сив
Яркост	5-10
Твърдост на молив	> 6H
Адхезия	GT Ob
Тест на огъване прът диаметър 3 mm	O.K.
Тест на огъване съгласно DIN 46400	O.K.
Устойчивост на MEK	>100 двойни пасажи

Устойчивост на разтворители

Толуен	отлична
Нафта разтворител	отлична
Ксилен	отлична
Минерално масло (потапяне за 24 ч. при 150 °C)	отлична

Приложение

Дебелина на втвърдения филм	7 микрона ± 3
Разредител	вода от чешмата
Процент на разреждане	</= 15%
Вискозитет на приложение във Ford Cup n.4 при 20 °C	22-28"
Метод на прилагане	ролиране или пръскане
Втвърдяване	25" при 320 °C

Съхранение и стабилност

Срокът на годност 7614/AA е 9 месеца при стайна температура (max 30°C) в оригинални затворени опаковки.
Съхранявайте на хладно място, далеч от пряка слънчева светлина и източници на топлина.

Внимание: Всички инструкции, информация и приложения, свързани с този продукт се основават на технически спецификации, които смятаме за надеждни, и са осигурени като пример, според нашия опит в приложение. Те не се създават никаква гаранция, а само представляват отправна точка обект на промени, в зависимост от приложението и вида на материала, който ще бъде третиран. Преди употребата на продукта потребителят, трябва да определи пригодността за използването по предназначение, поемайки всички рискове и отговорност за каквото и да се случи във връзка с прилагането. Производителят и/или продавачът няма да се счита за отговорен за каквато и да е злополука, загуба или повреда (незабавна или последваща), произхождащи от използването и/или невъзможността за използване на съответния продукт. Albesiano Sisa Vernici srl си запазва правото да променя или изменя по всяко време и без предупреждение техническите спецификации на продукта, описани в този информационен лист.

Файл:	Издаден на:	Актуализиран на:	Разработил:	Този документ отменя и заменя всички предишни такива.
7614-AA eng	15.05.15		Andrea Turolla	

Превод СИБЕЛ ООД

ALBESIANO SISA vernici S.r.l.
Società con unico socio ♦ Via Rigolfo, 73 – Zona Industriale Vadò ♦10028 Trofarello (TO) ♦ ITALIA
T +39 011 6493111 ♦ F +39 011 6493112 (uff. Comm./Amm.vo) ♦ F +39 011 6493113 (uff. Tecnico)
R.E.A. 140801 della C.C.I.A.A. di Torino ♦ Reg. Soc. Trib. Torino 547/1937 ♦
Capitale sociale € 2.300.000 I.V. ♦ Partita IVA e Cod. Fiscale IT00488620014
WWW.ALBESIANO.COM ♦ WWW.VONROLL.COM