

SCHEDA TECNICA – TECHNICAL DATA
NASTRO DI COTONE MAKO' – MAKO'COTTON TAPE

Filato impiegato <i>Yarn used</i>	Filato di cotone preparato con cotone Egitto 100 % <i>Egypt cotton yarn</i>
Filo di riconoscimento <i>Identity thread</i>	Verde <i>Green</i>
Classe temperatura <i>Thermal class</i>	105
Spessore <i>Thickness</i>	0,14 mm tolleranza: - 0,01 mm / + 0,03 mm <i>tolerance: - 0,01 mm / + 0,03 mm</i>
Fili ordito per cm <i>Warp threads per cm</i>	36 min. Tipo di filo: ritorto a 2 capi <i>Yarn type: twisted 2 yarns</i>
Fili trama per cm <i>Weft threads per cm</i>	26 min. Tipo di filo: ritorto a 1 capo <i>Yarn type: twisted 1 yarn</i>
Peso in gr. al metro e per cm di larghezza <i>Weight in gr. per meter and per cm width</i>	0.8 min.
Resistenza alla trazione in N per cm di larghezza <i>Breaking strenght in N per cm width</i>	98 min.
Allungamento <i>Elongation</i>	7 %
Armatura <i>Weave</i>	Tela <i>Plain</i>
Larghezze <i>Widths</i>	10 mm ÷ 40 mm tolleranza: ±1 mm per altezze fino a 25 mm ±1,5 mm per altezze superiori a 25 mm <i>tolerance: ±1 mm until height 25 mm ±1,5 mm over height 25 mm</i>
Confezione <i>Packing</i>	Rotoli 50 m <i>Rolls 50 m</i>

Il prodotto è conforme alle Direttive Comunitarie Europee RoHS 2011/65/EU e RAEE 2002/96/CE
The product is in accordance with European Community Directive RoHS 2011/65/EU and RAEE 2002/96/CE