

## ПОЛИЕСТЕРЕН ФИЛЦ

## 101.80

### 100 % Полиестер

#### Свойства

Номинална дебелина	mm	2.7 mm	3.3 mm	Норма
Дебелина	mm	2.7 ± 0.3	3.3 ± 0.5	DIN 53855 ISO 9073-2
Тегло	g/m <sup>2</sup>	300 ± 30	500 ± 50	DIN 53854 ISO 9073-1
Якост на опън LR/DL/MD QR/DT/CD	N/cm	≥ 80 ≥ 80	≥ 150 ≥ 200	DIN 53857 ISO 9073-3
Разтегляне при скъсване LR/DL/MD QR/DT/CD	%	≥ 45 ≥ 450	≥ 50 ≥ 50	DIN 53857 ISO 9073-3
Свиване LR/DL/MD QR/DT/CD	%	≤ 2 ≤ 2	≤ 2 ≤ 2	DIN 40634 SIB 32.07

**Форми на доставка:** Ролки около 1000 mm широки  
Дължина 10 – 50 m

07.06.2006 / QUS/ED

101.80-dfe

Отговорност: Цялата гореизложена информация се основава на нашите изследвания и опит. Ние не можем, обаче да предложим никаква гаранция за тази информация, тъй като производителят сам е отговорен за всяко изделие направено от нашите продукти. Нито приемаме отговорност за някакви щети, които могат да бъдат причинени от информацията, дадена с настоящето.