ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Заваръчна тел "SP"– съдържаща олово

Ядро от флюс, активирана мека запояваща тел на основата на амини, диамини и карбамид, флюс съгласно DIN EN 29454.1, 2.1.3.B

"SP" – съдържаща олово

артикул №: 15.....

Описание

Специално адаптирана към изискванията за фино запояване, водопроводни дейности, комуникационна конструкция и други общи запояващи дейности (специално за безостатъчно запояване с пламък). Използва се върху мед, медни сплави и нелегирана стомана. Не се използва върху неръждаема стомана и алуминиеви сплави.

Свойства

Сплав	DIN EN 29453	Диапазон на топене °C	Плътност g/cm³	Ел. проводимост	Артикул No.
Pb78Sn20Sb2	S-Pb78Sn20Sb2	185 – 270	10,2	5,2	1520….
Pb70Sn30	S-Pb70Sn30	183 – 255	9,7	5,7	1530….
Pb69Sn30Sb1	S-Pb69Sn30Sb1	185 – 255	9,7	5,9	1532….
Pb60Sn40	S-Pb60Sn40	183 – 238	9,36	6,2	1540….
Pb58Sn40Sb2	S-Pb58Sn40Sb2	185 – 231	9,2	6,3	1542….
Pb50Sn50	S-Pb50Sn50	183 – 215	8,9	6,7	1550….
Sn60Pb40	S-Sn60Pb40	183 – 190	8,5	6,8	1560….
Sn63Pb37	S-Sn63Pb37E	183 (евтектична)	8,4	7,1	1575….
Други сплави се доставят по заявка на клиента.					

Съдържание на флюс	:	2,5 % стандартно
Разпространение на флюс	:	едно ядро
Съдържание на халогенид	:	без халогенид
Ø в mm	:	0,25, 0,35, 0,50, 0,75, 1,00, 1,50, 2,00, 3,00, 4,00, 5,00,
Размери на макарата в kg	:	6,00 0,10, 0,25, 0,50, 1,00, 2,50, 5,00

Съвети

Имаме удоволствието да произвеждаме всички запояващи проводници според вашия фирмен стандарт.

Цялата информация за нашите продукти е резултат от дългогодишния ни опит, който бихме искали да предадем на нашите клиенти. Тъй като нямаме никакво влияние върху приложението с нашите продукти, моля вижте гаранционните претенции в нашите условия на продажба, защото нашата отговорност е ограничена.